

WFR-T

Klijai parketui, kurių sudėtyje yra tirpiklio DIN EN 14293

Ypatumai:

- ♦ Sudėtyje nėra metanolio, kitų pavojingų medžiagų
- ♦ Ypač tinka lakuotam parketui



Tinkamas elastiškam- plastiškam klijavimui:

Masyvaus parketo:

- ♦ Lakuotam vienetiniam (masyvo) parketui 14 mm
- ♦ Lakuotai trisluoksnei parketlentei

Tinka klijuoti ant šių pagrindų:

- ♦ Lieto cementinėms grindims
- ♦ Lieto kalcio-sulfato grindims
- ♦ Medžio drožlių plokštėms V 100 (E1),
- ♦ Lieto asfalto grindims

Klijų savybės:

- ♦ Labai mažas išbrinkimas
- ♦ Atsparus šalčiui
- ♦ Gerai paskirstomi, lengva tepti
- ♦ Tinka šildomoms grindims
- ♦ Nuo paviršiaus nuvalomi mechaniškai

Tinkami gruntai:

- ♦ VLM-100

Laikytis visų nurodytų techninėje informacijoje duomenų apie gruntavimus!

Džiūvimo laikas:

Grindys vaikščiojamos ir atsparios apkrovoms po 48 - 72 valandų nepriklausomai nuo išėigos. Masyvų parketą šlifuoti ne anksčiau kaip po 48 - 72 valandų.

Pagrindo patikrinimas:

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 normų standartą. Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, be įtrūkimų, be medžiagos likučių, be nešvarumų. Būtinai išmatuoti cementinių ar kalcio-sulfato grindų drėgnumą. Rekomenduojamas pagrindo drėgnumas 1,5 – 2%.

Pagrindo paruošimas:

Paruošti pagrindą mechaniškai (pavyzdžiui šepetiu arba viendiske mašina, abrazyvo grūdėtumas Nr.16) priklausomai nuo pagrindo rūšies ir stovio. Kokie kontroliniai darbai turi būti atliekami nustatoma tiesiogiai objekte. Pagrindą nuvalyti pagal aukščiau nurodytus būdus nuo dulkių ir tokių nešvarumų kaip pvz. dažai, tinkas arba klijų likučiai. Pagrindą rekomenduojama išsiurbti. Visus grindų įtrūkimus ir plyšius, jeigu jie pagal savo konstrukciją yra tvirti, reikia apdirbti epoksidiniu. Ruošiant pagrindą būtina laikytis visų duomenų, nurodytų techninėje informacijoje.

Naudojimosi rekomendacijos:

Gruntui visiškai išdžiūvus (po maždaug 30 minučių), klijus tepkite atitinkama mentele su įpjova. Naudojant Stauf mentelę nr. 3, klijų išėiga – 950 gr., nr. 4 – 1,250 kg, nr.5 – 1,050 kg. Dėkite parketo lenteles ant klijų reikiama padėtimi ir stipriai prispauskite. Tepant klijus ant lieto asfalto, įsitikinkite, kad tarp asfalto, parketo ir greta esančių patalpos elementų palikti atitinkami atstumai. Klojant parketą lenteles šiek tiek sustumti ir prispausti. Su lakuotu parketu reikia dirbti atsargiai, kad klijai nepapultų tarp lentelių, nes išdžiūvę klijų likučiai gali skatinti dėmių atsiradimą. Šviežių ir išdžiūvusių klijų likučių nuvalymui naudoti Stauf valiklius.

Pastabos:

Klijų sukietėjimas vyksta reaguojant su drėgme. Drėgmės gali gauti iš oro, medžio ir pagrindo. Kietėjimo reakcijos sulėtėjimas gali atsirasti dėl žemos temperatūros arba dėl storo klijų sluoksnio.

Transportavimas:

1133 KLIJAI (kurių žybsnio temperatūra < 23°C ir klampumas atitinka 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50°C temperatūroje yra 110 kPa max) Klasė 3 F1 III ADR.

Spalva	Atviras laikas	Naudojamas kiekis	Aplinkos sąlygos	Pakuotė	Saugojimas
Dramblio kaulo	5 min. esant +20 °C	Lakuotai parketlentei klojant ant betoninio pagrindo Mentele STAUF Nr. 4 Išėiga apie 1150 - 1350 g/m ² Lakuotai parketlentei, klojant ant OSB pagrindo Mentele STAUF Nr.3 Išėiga apie 750 - 950 g/m ²	Temperatūra: min. +15 °C Santykinis drėgnumas: maks. 75 %	Metalinė tara - 25 kg Metalinė tara - 17 kg	Neatidarius gamyklinės taros 12 mėn.

Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra rekomendacinio pobūdžio duomenys. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkėjas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba pažeidžiant technologijas.